



舜封 PRO-100



轉印無效

舜封 PRO-100 是一種超高固含量、近零 VOC、環保聚氨酯防水塗料，該產品是以異氰酸酯、聚醚多元醇為主要原料，配以特殊助劑、顏填料，在先進的製程設備中經聚合反應而成，不含任何溶劑。使用時塗佈於防水基層，藉由與空氣中濕氣反應，在防水基層表面形成連續、無接縫的塗膜防水層。

用途及特性

- 安全環保：不含溶劑，近零 VOC，不含游離 TDI，通過德國 GEV 最高等級 EC1Plus 環保認證。
- 無氣味：施工全程無刺激性氣味。
- 塗佈率高：同等厚度單位面積塗料用量少。
- 零收縮：揮發低於 1%，固化過程不收縮。
- 綜合性能優異：物性佳，強度高、彈性好。
- 符合 CNS 6986。

性能

項目	規格
比重	1.25±0.1
固體含量/%	99.0
揮發性有機物含量(VOC)/(g/L)	20
指乾時間/h	≤6
實乾時間/h	≤24
拉伸強度/MPa	≥2.00
伸長率/ %	≥500
撕裂強度/N/mm	≥15
低溫彎曲性	-35°C，無裂紋
顏色	黑色

包裝

20kg，鐵桶

塗裝方法

镘塗





崇舜股份有限公司
JOHNSON FINE CHEMICAL CO., LTD.

地址:台中市西屯區工業區33路14號
Add: NO.14, RD. 33, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN
TEL:04-23502588(REP) / FAX:04-23598551
e-mail:seachief.seachief@gmail.com / http://www.johnson-fine.com



轉印無效

適用範圍

建築地下、浴廁、水池、陽台、停車場、覆蓋型屋頂等防水工程，特別適用於以下場合：泳池、消防水池等封閉或半封閉空間；對環保有較高要求的項目等。

用量

施工厚度 0.5mm-依現場實際情況而定(防水層塗膜厚度為 1.0mm 時，用量為 1.2~1.3kg/m²)。

注意事項

- 適合施工溫度範圍 5°C -35°C，產品即開即用，未使用完產品應及時密封，開桶後存放不宜超過 4h。
- 施工過程中嚴禁添加稀釋劑或其他添加劑。
- 運輸與貯存時注意安全，避免日曬雨淋，遠離火源熱源，防止擠壓或碰撞，注意通風，最佳儲存溫度範圍 5°C -35°C，不得超過 40°C，保存期限為 6 個月。
- 潮溼氣候或天氣相對濕度 85% 以上施工，需待其硬化後始施做下一道程序。
- 施工後應避免雨水直接沖刷，以免影響物性。
- 被塗物表面不可有油漬、砂粒、水分或灰塵，必須清除乾淨。

