



## 舜封 PRO-101

舜封 PRO-101 是以異氰酸酯、聚醚多元醇為主要原料，配以特殊劑、顏填料，在先進的製程設備中經聚合反應而成。使用時塗覆於防水基層，透過與空氣中濕氣反應，在防水基層表面形成連續、無接縫的塗膜防水層。

轉印無效

### 用途及特性

- 單組分，與空氣中濕氣化學反應形成柔韌橡膠防水膜，即開即用，使用方便。
- 塗膜密實，無針孔、無氣泡。強度高，延伸性大，回彈性好，物性佳。
- 耐水性強、耐化學性佳。
- 良好的低溫性能。

### 性能

項目	規格
比重	1.60~1.80
固體含量/%	≥85.0
表乾時間/h	≤6
實乾時間/h	≤24
伸長率/ %	≥500
撕裂強度/N/mm	≥15
低溫彎曲性	-35°C，無裂紋
顏色	黑色

### 包裝

20kg，鐵桶

### 塗裝方法

镘塗

### 適用範圍

地下工程、浴廁、廚房、陽台、水池、停車場等防水工程；也適用於覆蓋型屋頂防水工程。





崇舜股份有限公司  
JOHNSON FINE CHEMICAL CO., LTD.

地址:台中市西屯區工業區33路14號  
Add: NO.14, RD. 33, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN  
TEL:04-23502588(REP) / FAX:04-23598551  
e-mail:seachief.seachief@gmail.com / http://www.johnson-fine.com



## 用量

施工厚度 1mm-依現場實際情況而定(防水層塗膜厚度為 1.0mm 時，用量約 1.7kg/m<sup>2</sup> )。

## 注意事項

- 適合施工溫度範圍 5°C -35°C。產品即開即用，未使用完產品應及時密封，開桶後存放不宜超過 4h。
- 施工過程中嚴禁添加稀釋劑或其他添加劑。
- 運輸與貯存時注意安全，避免日曬雨淋，遠離火源熱源，防止擠壓或碰撞，注意通風，最佳儲存溫度範圍 5°C -35°C，不得超過 40°C，保存期限為 6 個月。
- 潮溼氣候或天氣相對濕度 85% 以上施工，需待其硬化後始施做下一道程序。
- 施工後應避免雨水直接沖刷，以免影響物性。
- 被塗物表面不可有油漬、砂粒、水分或灰塵，必須清除乾淨。
- 應在通風良好的條件下施工，施工人員應做好相應的安全防護措施。

轉印無效

品質符合 ISO CNS 國家標準 綠建材標章

